

# ゴールド工業(株)GSシート ラインナップ

品番	GS24N	GS50N	GS52N	GS26T	GS53T	GS70C
樹脂特性	一般 PS	一般 PS	一般 PS	持続性帯防 PS	持続性帯防 PS	導電性 PS
構成	PS単層	PS単層	PS単層	2種3層	2種3層	2種3層
色合	無色	無色	無色	無色	無色	黒
スリットサイズ	mm	8.0 12.0 16.0 24.0 32.0 44.0 56.0	(その他要応談)			
シート厚み	mm	0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5				

物 性	シート厚	0.3mm (代表として)						試験方法	
	引張降伏強さ	Mpa	44	42	43	43	37	45	JIS K7127
	引張破壊強さ	Mpa	33	32	31	32	29	34	JIS K7127
	引張破断点伸度	%	18	60	57	15	57	57	JIS K7127
	引裂強度	N/mm	11	10	10	10	11	15	JIS K7127
	電気特性	Ω	10 <sup>13</sup> 以上	10 <sup>13</sup> 以上	10 <sup>13</sup> 以上	10 <sup>8</sup> ~10 <sup>11</sup>	10 <sup>8</sup> ~10 <sup>11</sup>	10 <sup>5</sup> ~10 <sup>6</sup>	GK試験法
	写真								

※数値は、測定値であり規格値・保証値ではありません。